

Nordic Stories

Isograd



产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 50 cm (19.7" x 19.7")
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	10.4
标准底背	WellBAC™ Comfort (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	18.9%(17.1%工业回收品比例,1.8% 消费回收比例)
额定总厚度	0.32" (8.2mm)

产品性能

阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度(NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测试(CPSC FF- 1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性
光照色牢度(AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级 (TARR)	重度商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP100130, 地毯类别13X

质保

使用期 表层纤维粘着
使用期 抗静电
使用期 地板兼容性
使用期 图案色彩永久性
使用期 无地板遗留物
使用期 阻燃
使用期 防潮性
使用期 防底背分层
使用期 尺寸稳定性
使用期 簇绒拔出力
使用期 抗边缘松散, 翘边

安装方式



同一方向

第三方认证



Nordic Stories

Hidden Plains / Tectonic



产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 50 cm (19.7" x 19.7")
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	10.4
标准底背	WellBAC™ Comfort (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	18.9%(17.2%工业回收品比例,1.7% 消费回收比例)
额定总厚度	0.33" (8.4mm)

产品性能

阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度(NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测试(CPSC FF- 1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性
光照色牢度(AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级 (TARR)	重度商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP100130, 地毯类别13X

质保

使用期 表层纤维粘着
使用期 抗静电
使用期 地板兼容性
使用期 图案色彩永久性
使用期 无地板遗留物
使用期 阻燃
使用期 防潮性
使用期 防底背分层
使用期 尺寸稳定性
使用期 簇绒拔出力
使用期 抗边缘松散, 翘边

安装方式



同一方向

第三方认证

